Tierrafino

Contact Extra

PRODUCTBLAD — V1.0 — 29-10-2026

> Tierrafino Contact Extra is een witte, dekkende, fijnkorrelige grondlaag voor leemstuc. Bij uitstek geschikt als primer voor Antique Provence, Leem Beton Look, Duro en X-white. Zorgt voor een goede hechting van de afwerklaag en vermindert de zuigende werking van de ondergrond. Weer- en alkalibestendig. Contact Extra is geschikt voor binnen en buiten gebruik. Bij gebruik als primer voor Tierrafino leemproducten alleen binnen gebruiken.

Product

TOEPASSING	Tierrafino Contact Extra wordt toegepast op slecht absorberende en/of gladde ondergronden als behangklare gipsplaat en ander plaatmateriaal, gladde gips-, kalk-, cement- en overige pleisters, beton en overige gladde ondergronden. Niet toepassen op hout en in gebieden waar direct contact met water plaatsvindt.
SAMENSTELLING	Styreen-acrylaat binder, calciumcarbonaat, water, toeslagstoffen, conserveermiddel. Tierrafino Contact Extra bevat een styreen-acrylaat binder op waterbasis.
VERPAKKING	10 liter emmer, 5 liter emmer.
BEWAARADVIES	Bewaar op een droge, koele plek, uit direct zonlicht en vorstvrij, tussen 5 en 35 °C.
HOUDBAARHEID	Tierrafino Contact Extra heeft een houdbaarheid van 3 jaar na productie wanneer het in afgesloten emmers wordt bewaard (het chargenummer staat op het deksel aangegeven, bijvoorbeeld: COA0502GR02). Na opening beperkt houdbaar; sluit de emmer goed af en werk niet met vuil gereedschap uit de emmer.
VERBRUIK	Totaal: ca. 200 ml/m², in één laag. Dit geldt voor gladde ondergronden. Het verbruik is hoger op grove zuigende ondergronden.
KLEUREN	Verkrijgbaar in de kleur wit.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar in de verpakking
- Eenvoudig te verwerken met kwast of roller
- Voor en na verwerking wit van kleur
- Geurloos na droging
- Officieel 'oplosmiddelvrij': Tierrafino Contact Extra bevat < 0,1 g/l VOS. Dat voldoet zeer ruim aan de strengste normen en standaarden en aan VdL Richtlinie 01, de gangbare verfindustrie-standaard (< 5 g/l).
- Redelijk damp-open
- Niet geschikt voor vochtige ondergronden

Verwerking

OMSTANDIGHEDEN	Niet verwerken bij temperaturen lager dan 5 °C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3 °C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen.
ONDERGROND	De ondergrond dient voldoende draagkrachtig en stabiel, schoon (vrij van stof, vuil, vet, zouten, roest, roet, nicotine, schimmels, algen en mos), permanent droog en gelijkmatig zuigend te zijn. Verwijder eventueel loszittende delen, behang- en verfresten. Gebruik eerst schuurpapier op zeer gladde, niet absorberende ondergronden. Scheuren en barsten dienen te worden gerepareerd. Bij niet-draagkrachtige ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet eerst behandelen met een isoleermiddel.
MENGEN	Voor gebruik goed doorroeren, zodat de korrel gelijkmatig door de primer verdeeld is. Bij zeer zuigende ondergronden maximaal 5% water toevoegen.
AANBRENGEN	Contact Extra wordt in 1 laag gelijkmatig aangebracht met blokkwast of verfroller. Verspreid de korrel in de primer gelijkmatig over het oppervlak. Gebruik een goede kwaliteit schilderstape op ondergronden en op uitgedroogde Contact Extra bij de verwerking van leemproducten.
DROOGTIJD	Onder normale omstandigheden (temperatuur 10–25 °C en relatieve luchtvochtigheid 20–60%) is Contact Extra droog tussen 4 en 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.
VERDUNNER	Indien nodig met maximaal 5% water te verdunnen.
GEREEDSCHAP	Emmer, roerstok, kwast of roller, schilderstape.

Veiligheid en milieu

VEILIGHEIDSADVIES	Vermijd contact met je ogen en draag bij werk boven je hoofd, zoals aan plafonds, een veiligheidsbril. Contact Extra bevat een heel klein beetje conserveermiddel (octhilinone). Dat kan bij mensen die daar gevoelig voor zijn een allergische reactie geven; heb je een gevoelige huid, draag dan handschoenen. Tierrafino Contact Extra is niet ingedeeld als gevaarlijk; er hoort geen waarschuwingssymbool bij. Het volledige veiligheidsinformatieblad staat op www.tierrafino.com/nl/productbladen-en-veiligheidsbladen. *Kwartszand* Er zit geen kwarts van betekenis in dit product.
EERSTE HULP	In je oog: spoel direct en rustig met veel schoon water, haal contactlenzen eruit als dat makkelijk gaat en blijf spoelen. Blijft het irriteren, ga dan naar de huisarts. Op de huid: afspoelen met veel water. Ingeslikt: mond spoelen met water en niet laten braken; voel je je niet goed, raadpleeg dan een arts. Ga je naar een arts, neem dan de verpakking mee.
AFVOER	Laat kleine restjes in de emmer of op een stuk karton opdrogen; opgedroogde resten mogen bij het restafval. Grotere hoeveelheden vloeibaar product breng je naar de milieustraat. Giet het niet in de gootsteen of het riool. Spoel kwasten en rollers eerst uit in een emmer water en laat dat water indrogen of breng het naar de milieustraat. Een lege, opgedroogde verpakking kan bij het plastic afval.
KINDEREN EN ZWANGERSCHAP	Contact Extra is niet ingedeeld als schadelijk voor de vruchtbaarheid, het ongeboren kind of voor kinderen. Wel zit er, zoals in de meeste producten op waterbasis, een kleine hoeveelheid conserveermiddel in. Je kunt er ook tijdens de zwangerschap en in een huis met kinderen mee werken: zorg voor goede ventilatie, bewaar de verpakking buiten bereik van kinderen en laat ze niet met het natte product spelen.
MILIEU EN GEZONDHEID	Contact Extra is een primer op waterbasis, officieel oplosmiddelvrij; het VOS-gehalte is < 0,1 g/l. Het is niet ingedeeld als gevaarlijk voor het milieu. Laat het niet in het riool, de bodem of het oppervlaktewater komen.

Technische gegevens

EIGENSCHAP	WAARDE
Fysieke toestand	Pasteuze vloeistof
Geur	Karakteristiek
pH	Circa 8–9
Kookpunt / kooktraject	> 90 °C
Smeltpunt	Kan bij 0 °C bevriezen (door aanwezigheid van water)
Relatieve dichtheid	Circa 1,56 kg/liter (bij 20 °C)
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar in water
SVHC (REACH)	Bevat geen stoffen van de REACH-kandidaatslijst (SVHC).
VOS-gehalte (g/L)	< 0,1 g/l